



reyfilm verde FS

film verde fotoselectivo para acolchado

| PROPIEDADES | VALOR | UNIDAD | METODO |
|--|-------|----------------------|------------|
| Dimensionales | | | |
| Espesor nominal | 25 | µm | ISO 4591 |
| Mecánicas | | | |
| Resistencia a la tracción | | | |
| DM | 23 | MPa | ISO 527-3 |
| DT | 22 | MPa | ISO 527-3 |
| Alargamiento en el punto de rotura | | | |
| DM | 500 | % | ISO 527-3 |
| DT | 550 | % | ISO 527-3 |
| Resistencia al rasgado | | | |
| DM | 320 | cN | ISO 6383-2 |
| DT | 420 | cN | ISO 6383-2 |
| Resistencia al impacto (F50) | | | |
| Cara | 150 | g | ISO 7765-1 |
| Ópticas | | | |
| Efectividad PAR (400-500 & 600-700 nm) | 15 | % | Interno |
| Efectividad NIR (850-1100 nm) | 77 | % | Interno |
| Otras propiedades | | | |
| Duración (*) | 1 | campañas | |
| Observaciones | | Efecto fotoselectivo | |

(*) Para climas con una radiación solar media entre 140 - 160 kLangley/año (para diferentes condiciones o diferente espesor, consúltenos).

Los valores y resultados expresados en la presente Ficha de Producto son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Dado que las circunstancias y condiciones en que esta información pueda ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma. Los datos de este documento no constituyen especificaciones del producto, cuyas únicas referencias son las que aparecen en los respectivos contratos y/o pedidos.

ID 21 STD - 16.05.2022



Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

f @reyenvas
t @reyenvas
i @reyenvas_sevilla



reyenvas

www.reyenvas.com