



# reythermic 2C

Film térmico natural para cubierta de invernadero y túnel

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	METODO
<b>Dimensionales</b>			
Espesor nominal	200	µm	ISO 4591
<b>Mecánicas</b>			
Resistencia a la tracción			
DM	22	MPa	ISO 527-3
DT	21	MPa	ISO 527-3
Alargamiento en el punto de rotura			
DM	500	%	ISO 527-3
DT	550	%	ISO 527-3
Resistencia al impacto (F50)			
Cara	900	g	ISO 7765-1
Pliegue	700	g	ISO 7765-1

## Ópticas

Transmisión global de luz visible	89	%	EN 2155-5
Difusión de luz	63	%	EN 2155-9
Termicidad (efectividad IR)	88	%	EN 13206

## Otras propiedades

Duración (*)	2	campanas	
Resistencia máxima a contenido de azufre	1500	ppm	EN 13206
Resistencia máxima a contenido de cloro	100	ppm	EN 13206

(\*) Para climas con una radiación solar media entre 130 - 160 kLangley/año. (para diferentes condiciones o diferente espesor, consúltenos).

Los valores y resultados expresados en la presente Ficha de Producto son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Dado que las circunstancias y condiciones en que esta información pueda ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma. Los datos de este documento no constituyen especificaciones del producto, cuyas únicas referencias son las que aparecen en los respectivos contratos y/o pedidos.

ID 298 STD - 17.05.2022



Reyenvas, S.A.  
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5  
Polígono Industrial La Red  
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España  
T. (+34) 95 563 15 40  
[comercial@reyenvas.com](mailto:comercial@reyenvas.com)

@reyenvas  
 @reyenvas  
 @reyenvas\_sevilla



**reyenvas**  
[www.reyenvas.com](http://www.reyenvas.com)