



tutor T-1200

Rafia plana para entutorar

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	METODO
Dimensionales			
Título	1000	m/kg	EN ISO 4167
Mecánicas			
Resistencia a la tracción en rotura	38	kg	EN ISO 4167
Alargamiento máximo	10	%	EN ISO 4167
Resistencia a la tracción en nudo	21	kg	EN ISO 4167
Presentación			
Peso de bobina	5	kg	-
Rendimiento de bobina	5000	m	-
Duración (*)	1	año	

(*) Para climas con una radiación solar media entre 130-160 kLangley/año. (para diferentes condiciones o diferente espesor, consúltenos).

Los valores y resultados expresados en la presente Ficha de Producto son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Dado que las circunstancias y condiciones en que esta información pueda ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma. Los datos de este documento no constituyen especificaciones del producto, cuyas únicas referencias son las que aparecen en los respectivos contratos y/o pedidos.

ID 27 STD - 13.12.2024



Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

