



reyberry 3A c/r 360

Film térmico para macrotúnel en cultivo de berries


PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	MÉTODO
Dimensionales			
Espesor nominal	90	µm	ISO 4591
Mecánicas			
Resistencia a la tracción			
DM	22	MPa	ISO 527-3
DT	21	MPa	ISO 527-3
Alargamiento en el punto de rotura			
DM	540	%	ISO 527-3
DT	590	%	ISO 527-3
Resistencia al impacto (F50)			
Cara	700	g	ISO 7765-1
Pliegue	520	g	ISO 7765-1
Ópticas			
Transmisión global de luz visible	93	%	EN 2155-5
Difusión de luz	58	%	EN 2155-9
Termicidad (efectividad IR)	84	%	EN 13206
Otras propiedades			
Duración (*)	3	años con retirada en verano	
Resistencia máxima a contenido de azufre	2000	ppm	EN 13206
Resistencia máxima a contenido de cloro	150	ppm	EN 13206

(*) Para climas con una radiación solar media entre 140 - 160 kLangley/año. (para diferentes condiciones o diferente espesor, consúltenos). Los valores y resultados expresados en la presente Ficha de Producto son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Dado que las circunstancias y condiciones en que esta información pueda ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma. Los datos de este documento no constituyen especificaciones del producto, cuyas únicas referencias son las que aparecen en los respectivos contratos y/o pedidos.

ID 332 STD - 22.01.2026



Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com



reyenvas
www.reyenvas.com