



reyberry 3A 500

Film térmico para macrotúnel en cultivo de berries

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	MÉTODO
Dimensionales			
Espesor nominal	125	µm	ISO 4591
Mecánicas			
Resistencia a la tracción			
DM	24	MPa	ISO 527-3
DT	23	MPa	ISO 527-3
Alargamiento en el punto de rotura			
DM	560	%	ISO 527-3
DT	600	%	ISO 527-3
Resistencia al impacto (F50)			
Cara	750	g	ISO 7765-1
Pliegue	550	g	ISO 7765-1
Ópticas			
Transmisión global de luz visible	92	%	EN 2155-5
Difusión de luz	59	%	EN 2155-9
Termicidad (efectividad IR)	83	%	EN 13206
Otras propiedades			
Duración (*)	3	años	
Resistencia máxima a contenido de azufre	1500	ppm	EN 13206
Resistencia máxima a contenido de cloro	150	ppm	EN 13206

(*) Para climas con una radiación solar media entre 130 - 160 kLangley/año. (para diferentes condiciones o diferente espesor, consúltenos). Los valores y resultados expresados en la presente Ficha de Producto son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Dado que las circunstancias y condiciones en que esta información pueda ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma. Los datos de este documento no constituyen especificaciones del producto, cuyas únicas referencias son las que aparecen en los respectivos contratos y/o pedidos.

ID 331 STD - 23.01.2026



Reyvenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyvenvas.com

@reyvenvas
 @reyvenvas
 @reyvenvas_sevilla



reyvenvas
www.reyvenvas.com