



# reyberry 3A 600

Film térmico para macrotúnel en cultivo de berries


PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	MÉTODO
<b>Dimensionales</b>			
Espesor nominal	150	µm	ISO 4591
<b>Mecánicas</b>			
Resistencia a la tracción			
DM	24	MPa	ISO 527-3
DT	23	MPa	ISO 527-3
Alargamiento en el punto de rotura			
DM	570	%	ISO 527-3
DT	630	%	ISO 527-3
Resistencia al impacto (F50)			
Cara	770	g	ISO 7765-1
Pliegue	570	g	ISO 7765-1
<b>Ópticas</b>			
Transmisión global de luz visible	91	%	EN 2155-5
Difusión de luz	60	%	EN 2155-9
Termicidad (efectividad IR)	84	%	EN 13206
<b>Otras propiedades</b>			
Duración (*)	3	años	
Resistencia máxima a contenido de azufre	1500	ppm	EN 13206
Resistencia máxima a contenido de cloro	100	ppm	EN 13206

(\*) Para climas con una radiación solar media entre 140 - 160 kLangley/año. (para diferentes condiciones o diferente espesor, consúltenos). Los valores y resultados expresados en la presente Ficha de Producto son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Dado que las circunstancias y condiciones en que esta información pueda ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma. Los datos de este documento no constituyen especificaciones del producto, cuyas únicas referencias son las que aparecen en los respectivos contratos y/o pedidos.

ID 230 STD - 23.01.2026



Reyenvas, S.A.  
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5  
Polígono Industrial La Red  
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España  
T. (+34) 95 563 15 40  
comercial@reyenvas.com



reyenvas

www.reyenvas.com