



reyberry 3A c/r 360

Film thermique pour couverture des serre

PROPRIÉTÉS	VALEUR	UNITÉ	NORME
Caractéristiques dimensionnelles			
Épaisseur nominale	90	µm	ISO 4591
Caractéristiques mécaniques			
Contrainte en traction à la rupture			
MD	22	MPa	ISO 527-3
TD	21	MPa	ISO 527-3
Allongement à la rupture en traction			
MD	540	%	ISO 527-3
TD	590	%	ISO 527-3
Résistance au choc (F50)			
Mesure sur film à plat	700	g	ISO 7765-1
Mesure sur plis	520	g	ISO 7765-1
Caractéristiques optiques			
Transmittance lumineuse totale dans le visible	93	%	EN 2155-5
Transmittance lumineuse diffuse	58	%	EN 2155-9
Thermicité	84	%	EN 13206
Caractéristiques additionnelles			
Durabilité (*)	3	saisons	
Valeur Souffre maximum	2000	ppm	EN 13206
Valeur Chlore maximum	150	ppm	EN 13206

(*) Pour des climats avec 140 - 160 kLangley/an (pour d'autres radiations ou épaisseurs nous vous prions de bien vouloir nous consulter) Les valeurs et résultats indiqués sur cette fiche Produit sont le résultat de notre expérience et sont exprimés comme orientation. Les circonstances et conditions sous lesquelles cette information peut être utilisée nous sont inconnues, par conséquent, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité à cause de perte ou dommage résultants. Les informations données ne sont en aucun cas des spécifications du produit, dont les références seront données dans les contrats ou commandes.

ID 332 STD - 23.01.2026



Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

f @reyenvas
t @reyenvas
i @reyenvas_sevilla



reyenvas

www.reyenvas.com