



reyberry 2A 500

Film thermique pour couverture des serre

PROPRIÉTÉS	VALEUR	UNITÉ	NORME
Caractéristiques dimensionnelles			
Épaisseur nominale	125	µm	ISO 4591
Caractéristiques mécaniques			
Contrainte en traction à la rupture			
MD	24	MPa	ISO 527-3
TD	23	MPa	ISO 527-3
Allongement à la rupture en traction			
MD	580	%	ISO 527-3
TD	630	%	ISO 527-3
Résistance au choc (F50)			
Mesure sur film à plat	760	g	ISO 7765-1
Mesure sur plis	570	g	ISO 7765-1
Caractéristiques optiques			
Transmittance lumineuse totale dans le visible	91	%	EN 2155-5
Transmittance lumineuse diffuse	58	%	EN 2155-9
Thermicité	83	%	EN 13206
Caractéristiques additionnelles			
Durabilité (*)	2	années	
Valeur Souffre maximum	1500	ppm	EN 13206
Valeur Chlore maximum	100	ppm	EN 13206

(*) Pour des climats avec 130 - 160 kLangley/an (pour d'autres radiations ou épaisseurs nous vous prions de bien vouloir nous consulter) Les valeurs et résultats indiqués sur cette fiche Produit sont le résultat de notre expérience et sont exprimés comme orientation. Les circonstances et conditions sous lesquelles cette information peut être utilisée nous sont inconnues, par conséquent, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité à cause de perte ou dommage résultants. Les informations données ne sont en aucun cas des spécifications du produit, dont les références seront données dans les contrats ou commandes.

ID 330 STD - 23.01.2026



Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

f @reyenvas
t @reyenvas
i @reyenvas_sevilla



reyenvas

www.reyenvas.com